IGPE
INNOVATIVE GLOBAL PRODUCTS EUROPE

PRO SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ

CANADER

Studená asfaltová směs

CANADER – MONTÁŽNÍ POSTUP



Řádné očištění opravovaného místa

Z opravovaného místa je třeba odstranit zbytky rozpadlých povrchů, provést řádné očištění od mechanických nečistot, nejlépe motorovým foukačem, případně koštětem.

Opravované místo není třeba předem upravovat frézováním, zařezáváním hran, nevyžaduje spojovací ani uzavírací nátěr.

Rozprostření směsi

Směs je třeba rozprostírat v tloušťkách od 25 mm do 50 mm s navýšením nad okolní terén o 20 až 30 mm.

Zhutnění směsi

Následně musí být směs řádně zhutněna pěchem, vibrační deskou nebo válcem.

Při provádění oprav hlubších výtluků, překopů, je nutné směs pokládat po vrstvách max. tloušťky 50 mm s následným zhutněním každé vrstvy zvlášť.

Okamžité otevření provozu

Po provedení opravy lze následně obnovit provoz.

+420 739 672 339

IGPE
INNOVATIVE GLOBAL PRODUCTS EUROPE

PRO SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ

CANADER

Studená asfaltová směs

JEDNODUŠE » RYCHLE » KVALITNĚ

Efektivnost:

- Možnost provádění oprav v zimním období umožňuje zamezení pokračování poruch vozovek a tím snižuje škody na vozovkách i motorových vozidlech.
- Při dodržení technologické kázně se jedná o vysoce trvanlivou opravu – 5 let. Na styku aplikované směsi s okolím výtluku vznikne působením ředidla, obsaženého ve směsi, vodotěsný spoj.
- Není třeba předchozího frézovaní ani spojovacího a uzavíracího nátěru.
- Pro provádění opravy je třeba menšího počtu pracovníků.
- Umožňuje úsporné provádění oprav s možností úplného využití nakoupeného materiálu. Neupotřebený materiál lze zpětně uskladnit k dalšímu použití.
- Opravy a práce malého rozsahu lze provádět i na velké vzdálenosti, aniž by docházelo ke zhoršení kvality prováděných oprav.
- Odpadají prostoje spojené s každodenním zajížděním pro horkou obalovanou směs na obalovnu.
- Skladování je nenáročné, pytlovanou i volně loženou směs lze skladovat 12 měsíců.

Doporučení:

- Nepoužívejte otevřený plamen k nahřívání směsi nebo opravovaného místa a to ani za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek. Pro snadnější zpracovatelnost postačí směs ponechat v temperovaném prostoru po dobu 12 hodin před aplikací.
- Studená asfaltová směs není vhodná pro úpravy ploch pojížděných vysokozdvižnými vozíky!
- Vhodné zejména pro opravy do 1 m^2.
- Pro odstranění počáteční lepivosti je vhodné provedenou úpravu pohodit pískem nebo prachovou frakcí kameniva.
- Při provádění oprav v teplotách vyšších než + 10 °C (je výhodné použít směs CANADER-mixL (letní) u které dochází v těchto teplotách k rychlejší stabilizaci.

+420 739 672 339

Innovative Global Products Europe s.r.o., Nad Lesíkem 2184/7, 160 00 Praha 6, IČ: 25101285, DIČ: CZ25101285 info@igpe.cz www.igpe.cz